

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ν.091

Antik-Metall



ΠΡΟΪΟΝ

Το **einZA Antik – Metall** είναι μια ειδική βαφή "Antique" με τελικό αποτέλεσμα σφυρήλατου – σαγρέ εφέ.

Κατάλληλο για τη διακόσμηση αλλά και την προστασία κατασκευών όπως κιγκλιδώματα, πόρτες, φράκτες, πλέγματα, εσωτερικά και εξωτερικά φώτα, γραμματοκιβώτια, μικρά μεταλλικά αντικείμενα κλπ.

Το **einZA Antik-Metall** είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και δημιουργεί μια μεταξένια ματ μεταλλική επιφάνεια.

Μπορεί όμως να δοθεί και ένα ξεχωριστό αισθητικό αποτέλεσμα με βούρτσισμα της επιφάνειας με μία βούρτσα με κοντές, σκληρές τρίχες ("Eisenglanz" effect).

Η υψηλή περιεκτικότητα σε γραφίτη κάνει εύκολο τον καθαρισμό από ρύπους.

Τύπος Προϊόντος :

Ειδικό χρώμα μεταξένιας ειδικών συνθετικών ρητινών

Σκοπός Εφαρμογής :

Μεταλλική επίστρωση για δημιουργία αντικέ ("παλαιά") εφέ σε αντικείμενα τέχνης από σφυρήλατο σίδηρο και χάλυβα, προεπεξεργασμένο και εγχυμένο ψευδάργυρο και γαλβανισμένο σίδηρο καθώς και ξύλο

Απόδοση :

Περίπου 100 ml/m² ανά στρώση σε λείες κανονικές επιφάνειες.

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας και πάντοτε για την απόδοση απαιτείται μια μικρή δοκιμαστική στρώση

Απόχρωση :

Μαύρο Αντικέ

Βαθμός Στιλπνότητας :

Μεταξένιο Ματτ

Ειδικό Βάρος :

Περίπου 1,330 gr / ml

Βάση Σύνδεσης :

Ειδικές συνθετικές ρητίνες από αλκυδικές βάσεις

Βάση Πιγμέντων :

Μείγμα γραφίτη και μίκας σιδήρου

Συσκευασίες :

750 ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καλυπτικότητα / Πρόσφυση /
Αντοχές στις καιρικές συνθήκες
/ Ελαστικότητα :

Αποτελεσματικότητα Μόνωσης :

Πληρεί τις απαιτήσεις κατά DIN και VOB κανονισμών

Συμβατότητα :

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.

Εφαρμογή :

Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του υποστρώματος να μην είναι κάτω από +5 °C ούτε σε συνθήκες



Εφαρμογή :	σχετικής υγρασίας πάνω από 85 % Με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι.
Αραιώση με εφαρμογή με πινέλο ή ρολό :	σχεδόν αναραιώτο
Αραιώση με εφαρμογή πιστόλι :	Με einza Lackverdünnung-Terpentinersatz Μέγεθος ακροφυσίου: 1,5 mm Πίεση: 3 - 3,5 bar
Καθαρισμός εργαλείων :	Άμεσα μετά τη χρήση, με einza Lackverdünnung-Terpentinersatz
Χρόνοι στεγνώματος : 20°C, 65-75% σχετ.υγρασία αέρα 100 μm υγρή μεμβράνη) :	Ελεύθερο σκόνης : minimum 2 ώρες Ελεύθερο αφής : minimum 8 ώρες Ξήρανση σε φούρνο : minimum 1 ώρα στους 120 °C Επαναβαφή : minimum περ. 24 ώρες Δυνατότητα βουρτσίσματος : μετά από περίπου 24 - 48 ώρες
Αποθήκευση :	Να φυλάσσεται μακριά από τον παγετό, σε καλά κλεισμένα δοχεία. Δοχεία που ήδη ανοίχτηκαν ή αραιώθηκαν, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην φυλάσσονται για μεγάλα διαστήματα αφού περιέχουν συστατικά μη ανακυκλώσιμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία Επιφανειών

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λάδια. Καθαρίστε πολύ καλά παλιές σαθρές και ασταθείς επιφάνειες. Γυαλοχαρτίστε καλά παλιά επιχρίσματα και καθαρίστε. Αφαιρέστε σχολαστικά τη σκουριά από σίδηρο και χάλυβα. Οι επιφάνειες ψευδαργύρου πρέπει να υποβληθούν σε προκατεργασία σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων BFS αρ. 5* που σημαίνει καθαρό και απολιπαντικό με αραιωμένη υγρή αμμωνία με προσθήκη μικρής ποσότητας επιφανειοδραστικής ουσίας (για παράδειγμα Pril ή παρόμοια) ή με φωσφορικούς όξινους καθαριστικούς παράγοντες. Αφαιρέστε λευκές μεμβράνες οξείδωσης με fleece από perlon ή nylon (για παράδειγμα Scotch Britt). Κατόπιν πλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Επίστρωση σε σίδηρο και χάλυβα

- Πρώτη επίστρωση με το **Einza Korral-Primer** (δύο στρώσεις σε εξωτερικό περιβάλλον)
- Άμεση ενδιάμεση επικάλυψη με **einza Antik-Metall**
- Τελική επίστρωση με **einza Antik-Metall** (δύο στρώσεις σε εξωτερικό περιβάλλον)

Επίστρωση σε επιφάνειες ψευδαργύρου

- Πρώτη επίστρωση με **einza Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer** ή **einza All-Grund**
- Άμεση ενδιάμεση επικάλυψη με **einza Antik-Metall**
- Τελική επίστρωση με **einza Antik-Metall** (δύο στρώσεις σε εξωτερικό περιβάλλον)



Επίστρωση σε ξύλο

- 1^η στρώση με **einza Vorstreichfarbe** (για εξωτερικό) ή **einza Vorlack** (για εσωτερικό)
- Άμεση ενδιάμεση στρώση με **einza Antik-Metall**
- Τελική στρώση με **einza Antik-Metall** (δύο στρώσεις σε εξωτερικό περιβάλλον)

(*) Εκδότης: Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, Vilbeler Landstraße 225, 60388 Frankfurt / M.

Ασφάλεια & Σημάνσεις

Κατηγορία επικινδυνότητας

Προϊόντος κατά VbF:

Δεν υπάρχει

Σημείο Ανάφλεξης :

πάνω από 21 °C

GIS code (product code)

M-LL01

Το προϊόν αυτό υπόκειται στους κανόνες των « επικίνδυνων προϊόντων ».

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη REACH Βάση Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EC) Regulation No. 1907/2006.

Όλες οι υποχρεωτικές σημάνσεις, από 01 / 06 / 2015 περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια ασφαλείας σύμφωνα με τους CLP κανόνες (GHS) και σύμφωνα με τους EC κανονισμούς (no. 1272/2008).

Διαθέσιμα στο www.einza.com και μπορούν ζητηθούν οποιαδήποτε στιγμή με email στο sdb@einza.com.

Σημάνσεις και οδηγίες στα δοχεία πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη

Περιεχόμενα VOC σύμφωνα με τους κανονισμούς VOC 2004/42/EG

VOC όριο κατηγορία II A (υποκατηγορία i) Wb: max. 500 gr / Lit reg. level II (2010)

Περιεχόμενο VOC του einza Antik – Metall < 400 gr / Lit

Οι προηγούμενες πληροφορίες καταρτίστηκαν ευσυνείδητα σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της γνώσης της τεχνολογίας δοκιμών και πρέπει να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήρια γραμμή.

Λόγω της πληθώρας χρήσεων και μεθόδων εργασίας, δεν είναι δεσμευτική, δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση και δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από δική του ευθύνη να ελέγχει τα προϊόντα μας. Διαφορετικά ισχύουν οι όροι παράδοσης και πληρωμής.

Εκδόθηκε 10 / 2016 ; Με αυτό, όλα τα προηγούμενα φύλλα προδιαγραφών δεν είναι πλέον έγκυρα.