

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο.198

Felgensilber



ΠΡΟΙΟΝ

- Το **einZA Felgensilber** είναι μια ειδική βαφή 1 συστατικού που προσδίδει μεταλλική όψη και επιφάνεια.
- Ιδανικό για εφαρμογή με πιστόλι σε μεταλλικές ασαρωμένες επιφάνειες, τόσο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, αλλά και σε σωστά προετοιμασμένες ξύλινες επιφάνειες.
- Προσφέρει ένα θαυμάσιο μεταλλικό εφέ υψηλής ποιότητας και αισθητικής με άριστη καλυπτικότητα, μακρόχρονη προστασία και διατήρηση της στιλπνότητας και με ομοιόμορφη συμπαγή ροή.

Τύπος προϊόντος:	Ενός συστατικού ειδική βαφή που προσδίδει μεταλλικό αποτέλεσμα
Σκοπός εφαρμογής:	Δημιουργία υψηλής ποιότητας επιφάνειες "Aluminiumsilber-Optik" (ασημί αργύρου)
Απόχρωση :	Ασημί αλουμινίου RAL 9006 & Γκρι αλουμινίου RAL 9007
Απόδοση : κανονικές επιφάνειες.	Περίπου 10 - 12 m ² /l = 80 - 100 ml/m ² ανά στρώση σε λείες
	Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας και πάντοτε για την απόδοση απαιτείται μια μικρή δοκιμαστική στρώση
Βαθμός στιλπνότητας :	Σατινέ.
Ειδικό βάρος :	Περίπου 0,960 gr / ml = 960 gr / lit
Βάση προϊόντος :	συνδυασμός ειδικά τροποποιημένων ακρυλικών & αλκυδικών ρητινών διαλυτικού
Βάση πιγμέντων :	πούδρα αλουμινίου
Συσκευασίες:	2,5 l - 750 ml - 250 ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

Ιδιότητες :	Υψηλή καλυπτικότητα στις ακμές, στις γωνίες και στα μερεμέτια. Γρήγορο στέγνωμα Εύκολη εφαρμογή καθώς δεν τρέχει, δεν στάζει και δεν "πιτσιλάει" , δεν αφήνει "πινελιές"
Συμβατότητα:	Μπορεί να αναμιχθεί με προϊόντα της ίδιας ακριβώς ομάδας.
Αντοχή στα χημικά :	Πολύ καλή σε ήπια χημικά, οξέα, αλκάλια ή καθαριστικά χαμηλής ή μεσαίας δράσης και οικιακής χρήσης
Αντοχή στο φως :	Πολύ καλή.
Αντοχή στο νερό:	Πολύ καλή

Αντοχή στα καιρικά φαινόμενα	Πολύ καλή
Πρόσφυση - Ελαστικότητα :	Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ελέγχου DIN και VOB.
Κατανάλωση:	Περίπου 10 - 12 m ² /l = 80 - 100 ml/m ² ανά στρώση σε λείες κανονικές επιφάνειες.
Χρόνος στεγνώματος (σε περιβάλλον 20°C 65% - 75% σχετ.υγρασία 90μm πάχος υγρού φιλμ):	Ελεύθερο σκόνης : min 4 - 5 ώρες Ελεύθερο αφής : min 10 - 12 ώρες. Τρίψιμο με Γυαλόχαρτο: Περίπου μετά από 48 ώρες. Εφαρμογή 2 ^{ης} στρώσης : min 18 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής :	Προτιμούνται θερμοκρασίες περιβάλλοντος & αντικειμένου +15°C έως +20°C Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία κάτω από +10°C.
Αραίωση με πινέλο :	Με einza Lackverdünnung-Terpentinersatz Εφαρμογή με ρολό ή πιστόλι (υψηλής πίεσης): Με einza Kunstharzverdünnung Εφαρμογή με πιστόλι airless : Αδιάλυτο. Είναι κατάλληλο για πιστόλια που λειτουργούν με πιστόνι και διαφραγμα.

Η εφαρμογή με πιστόλι προτείνεται να γίνεται από επαγγελματίες σε κατάλληλους κλειστούς χώρους με τις πρέπουσες προφυλάξεις και μέτρα προστασίας

Κατά την διάρκεια της εργασίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και ξύλου να μην είναι κάτω από +8°C και η σχετική υγρασία να είναι κάτω από 85%.

Αποθήκευση :	Οι συσκευασίες που είναι ερμητικά κλειστές, και έχουν αποθηκευτεί σε κρύο περιβάλλον(αλλά προφυλαγμένες από τον παγετό) μπορεί να κρατήσουν 2 χρόνια. Οι ανοικτές συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Καθαρισμός των εργαλείων :	Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με einza Lackverdünnung-Terpentinersatz

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και ομοιόμορφες επιφάνειες, το **einza Bunt Felgensilber** προτείνεται να εφαρμόζεται με spray. Σε περίπτωση που το **einza Bunt Felgensilber** με πινέλο ή ρολό, πρέπει να εφαρμόζεται σε αρκετή ποσότητα (πάντα με προσοχή στην υπερβολή) και σουμάρισμα προς μια κατεύθυνση.

Όταν εφαρμόζεται με πινέλο, πρέπει να χρησιμοποιείται μαλακό, επίπεδο πινέλο αρίστης ποιότητας, να εφαρμόζεται με γρήγορες κινήσεις και σε αρκετή ποσότητα χωρίς πινελιές και "ματήσιες". Σε εφαρμογή με ρολό, καλό είναι να χρησιμοποιείται αφρολίνο super fine ή super flock οβαλ.

Δυστυχώς κάποιες σκιές ή κάποιες πινελιές είναι σχεδόν αναπόφευκτες.

✓ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ & ΧΑΛΥΒΑ.

- Πριν την εφαρμογή του **einza Bunt Felgensilber** πρέπει οι επιφάνειες να καθαριστούν από σκουριές επιμελώς, να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά τμήματα και φλοιοί, και να είναι 100% καθαρές από λάδια, λίπη ή γράσσα.
- Εφαρμόστε μία πρώτη στρώση ασταριού αμέσως μετά τον καθαρισμό ώστε να επιτευχθεί ο

μέγιστος βαθμός πρόσφυσης και αντισκουριακής προστασίας.

- 1^η στρώση με **einza Korral-Primer** (να εφαρμόζονται 2 στρώσεις για εξωτερική χρήση)
- 1^η στρώση **einza Felgensilber**
- Τελική στρώση **einza Felgensilber**

✓ **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)**

- Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς κεριά & λίπη ή γράσσα.
- Στοκάρετε όπου απαιτείται με einza Schnellspachtel και αποχαρτίστε απαλά.
- Εφαρμόστε μία ενδιάμεση στρώση **einza Korral-Primer**
- Εφαρμόστε 1 - 2 τελικές στρώσεις **einza Felgensilber**

✓ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Το **einza Bunt Felgensilber** παράγεται βασισμένο σε τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες με υψηλή περιεκτικότητα ακρυλικών ρητινών.
- **Για το λόγο αυτό το einza Felgensilber ανήκει στην κατηγορία των θερμοπλαστικών και είναι ακατάλληλο για τη βαφή και προστασία επιφανειών που δέχονται μεγάλα φορτία.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για να αποφευχθούν κίνδυνοι τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι παρακάτω κανόνες :

- Να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Οι σταγόνες υγρού να μην αναπνέονται.
- Το βάψιμο να γίνεται σε επαρκώς αεριζόμενα μέρη.
- Στην περίπτωση που έρθει το υλικό σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, πρέπει να ξεπλύνουμε με άφθονο νερό.
- Πρέπει να αποφεύγεται το άδειασμα του εναπομείναντος υλικού στην αποχέτευση ή στο έδαφος.
- Οι συσκευασίες να φυλάσσονται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους προφυλαγμένες από τον παγετό.
- Να μην εκτίθονται οι συσκευασίες απευθείας στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας.
- Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια & Σημάνσεις

Κατηγορία επικινδυνότητας

Προϊόντος κατά VbF:

Δεν υπάρχει

Σημείο Ανάφλεξης :

πάνω από 21 °C

Το προϊόν αυτό υπόκειται στους κανόνες των « επικίνδυνων προϊόντων ».

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη REACH Βάση Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EC) Regulation No. 1272/2008.

Όλες οι υποχρεωτικές σημάνσεις, από 01 / 06 / 2015 περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια ασφαλείας σύμφωνα με τους CLP κανόνες (GHS) και σύμφωνα με τους EC κανονισμούς (no. 1272/2008).

Διαθέσιμα στο www.einza.com και μπορούν ζητηθούν οποιαδήποτε στιγμή με email στο sdb@einza.com.

Σημάνσεις και οδηγίες στα δοχεία πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη

Οριακή τιμή VOC (ΠΟΕ) της ΕΕ για προϊόντα κατηγορίας II A(υποκατηγορία i) 500 gr/lit (2010)

Περιεχόμενο VOC (ΠΟΕ) του einzA Felgensilber: <450 g/l

Οι προηγούμενες πληροφορίες καταρτίστηκαν ευσυνείδητα σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της γνώσης της τεχνολογίας δοκιμών και πρέπει να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήρια γραμμή. Λόγω της πληθώρας χρήσεων και μεθόδων εργασίας, δεν είναι δεσμευτική, δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση και δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από δική του ευθύνη να ελέγχει τα προϊόντα μας.

Διαφορετικά ισχύουν οι όροι παράδοσης και πληρωμής.

Εκδόθηκε 9 / 2017 ; Με αυτό, όλα τα προηγούμενα φύλλα προδιαγραφών δεν είναι πλέον έγκυρα.