

SCHEDA TECNICA N° 072



Holzlasur

per gli esterni

tinteggiabile attraverso **einZA mix**

I. Materiale

einZA Holzlasur è una velatura resistente alla luce ed agli agenti atmosferici per esterni. einZA Holzlasur è adatto per legni nostrani ed esotici, penetra profondamente nel legno, è idrorepellente e regola l'umidità. Le tinte velanti disponibili ravvivano la venatura naturale del legno ed evitano l'ingrigimento grazie a un'alta protezione contro i raggi ultravioletti.

Tipo di materiale	velatura impregnante a pori aperti, resistente alle intemperie, per gli esterni.
Campo d'impiego	verniciatura decorativa protettiva del legno in tinte velanti per legni pregiati, adatta per elementi edili in legno come case in legno, sporgenze di tetti, timpani, recinti, rivestimenti di soffitti ecc.
Colori (Standard)	tinte di velatura secondo la tabella colori, disponibile anche incolore; una gran varietà di tinte di velatura ottenibili attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix con la base 0 (incolore)
Grado di brillantezza	satinato
Peso specifico	ca. 0,89
Base di legante	resine alchidiche speciali
Base di pigmentazione	pigmenti di velatura resistenti alla luce
Punto d'infiammabilità	sopra i 55 °C
Confezione	Standard: 5 l - 2,5 l - 750 ml einZA mix L (tinte di base 0): 3 l - 1 l

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Compatibilità	le tinte sono miscibili tra di loro; Compatibile con colla e altre pitture
Resistenza alla luce	ottima; Agli esterni le tinte medie e scure offrono una maggiore protezione dai raggi UV rispetto alle tinte più chiare; Utilizzare la versione incolore soltanto per schiarire le tinte medie e scure; Esternamente non impiegare la versione incolore senza averla miscelata con uno dei colori disponibili in quanto non garantisce una sufficiente protezione dai raggi UV
Resistenza alle intemperie / Aderenza / Elasticità	adempono i requisiti delle normative DIN e VOB
Diluizione	lavorare in stato non diluito
Resa	ca. 12 - 14 m ² /l = 60 - 80 ml/m ²
Tempi di essiccazione (20 °C, 65 - 75 % umidità rel.)	dopo ca. 2 ore asciutto fuori polvere - dopo ca. 4 ore asciutto al tatto
Lavorazione	
Riverniciabile	dopo ca. 24 ore
Levigabile	dopo ca. 24 ore
Conservazione	in luogo freddo ma non gelido in confezione originale circa due anni; in confezione aperta molto di meno.
Pulizia degli attrezzi	einZA Lackverdünnung-acquaragia minerale

vedasi retro !

III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

Mescolare o scuotere einzA Holzlasur prima e saltuariamente durante l'uso.

Gli elementi edili in legno devono risultare asciutti, puliti ed esenti da grasso.

L'applicazione va eseguita secondo necessità con un pennello o un applicatore largo.

Superfici in legno bluastre o grigiastre vanno trattate preferenziando tonalità di colore piuttosto scure a quelle chiare, per riequilibrare l'intensità di colore.

Nuova verniciatura:

Impregnare i legni agli esterni minacciati da funghi ed insetti (legno di conifera) con einzA Wetterschutz Holzimprägniergrund.

Pretrattare e proteggere legno dolce e legno di conifera contro l'azzurraggio con einzA Bläueschutz. Applicare 2 o 3 (dipende dall'assorbimento del legno e dal colore scelto) mani a pennello o ad immersione con einzA Holzlasur, colorato-velante, non diluito.

Applicare un'ulteriore mano di finitura con einzA Holzlasur, colorato-velante, sugli elementi edili fortemente esposti alle intemperie.

Usare einzA Kompaktlasur o einzA Aqua-Kompaktlasur per elementi edili a precisione dimensionale.

Verniciatura da rinnovo (si deve ripinturare velature regolarmente):

Spazzolare e pulire la superficie e applicare 1 - 2 mani di einzA Holzlasur colorato-velante, non diluito.

Avviso importante:

Utilizzare la versione incolore di einzA Holzlasur soltanto per schiarire le tinte medie e scure.

Esternamente non impiegare la versione incolore senza averla miscelata con uno dei colori disponibili in quanto non garantisce una sufficiente protezione ai raggi UV. La base per la scelta delle tinte velanti agli esterni è indicata nella scheda d'istruzione BFS Nr. 18.

Precauzioni generali

Non usare come materiale verniciante su giocattoli.

Proteggere piante da spruzzi di einzA Holzlasur.

IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Codice del prodotto (Giscode) M-KH03

Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Ossevare le informazioni e l'etichettatura sulla confezione !

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria f) - Lb: mass. 700 g/l secondo grado II (2010)

VOC-Contenuto di einzA Holzlasur: < 650 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimando l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 04/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.