

SCHEDA TECNICA N° 113

Vollton- und Abtönfarben



I. Materiale

einZA Vollton- und Abtönfarben sono dispersioni a colori. Vengono usate per rivestimenti pieni e per la messa in tinta di tutti i tipi di dispersioni, pitture ad acqua, colori a base di lattice e per pitture per pareti e soffitti, bianchi.

einZA Vollton- und Abtönfarben per interni ed esterni sono resistenti alle intemperie secondo VOB parte C DIN 18 363 e resistenti allo sfregamento secondo DIN 53 778. I prodotti si distinguono per una aderenza buona anche su supporti problematici come p.es. grondaie di zinco e cartone catramato. Per il resto sono da applicare su tutti i supporti adatti per pitture in dispersione, come p.es. intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento o. s. Le tinte piene e le tinte per la messa in tinta essiccano setato-opache e setato-brillanti. Tinte piene sono in particolare adatte per l'applicazione su tappezzerie strutturali, perchè mantengono bene la struttura. einZA Voll- und Abtönfarben sono applicabili a pennello ed a rullo e sono anche adatte per l'applicazione con apparecchi a spruzzo airless. Il materiale è privo di solventi e diluibile con acqua.

Tipo di materiale	dispersioni sintetiche per interni ed esterni.
Campo d'impiego	adatto per rivestimenti pieni e per la messa in tinta di dispersioni, pitture ad acqua, colori a colla e per pitture per pareti e soffitti. Copre bene ed è resistente alla luce, alle intemperie ed allo sfregamento. Le tinte sono miscibili tra di loro.
Colori	vedi cartella colori (27 tinte e bianco).
Peso specifico	1,2 - 1,3
Base di legante	einZA Vollton- und Abtönfarben vengono prodotte usando una miscela di dispersioni sintetiche, difficilmente saponificabili, con copolimeri (senza plastificanti) e acrilati.
Pigmenti	i pigmenti usati sono resistenti alla luce ed alla calce. Vedere le informazioni nella cartella campione.
Valore di pH	8, si può cambiare con una conservazione più lunga.
Confezioni	750 ml - 250 ml

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Resistenza allo sfregamento	secondo DIN 53 778
Resistenza alle intemperie	secondo VOB, parte C, DIN 18 363
Aderenza / Elasticità	adempiamo i requisiti delle normative DIN e VOB
Lavorazione	non lavorare con temperature sotto i +5°C (aria ed oggetto).
Conservazione	freddo, mal al riparo dal gelo. einZA Vollton- und Abtönfarben sono resistenti brevemente contro temperature fino a -5°C.
Resa	3 - 4 m ² /l, a seconda del supporto.
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.

vedasi retro !

III. Sequenza delle mani

Per tutti i supporti solidi, puliti, non assorbenti e senza residui di materiale edile. Si applica il prodotto direttamente. Si consiglia di applicare due mani del prodotto come viene fornito oppure una mano poco diluito e la secondo mano non diluito.

Supporti assorbenti devono essere pretrattati con einzA Tiefgrund. Applicare una mano di fondo anche ai fluosilicato su supporti di intonaco e calcestruzzo, poi applicare una mano diluito e dopo applicare una o due mani non diluito. Le verniciature si distinguono per una diffusione del vapore acqueo buona (a seconda dello spessore dello strato). Lo strato è espansibile e non infragilisce. Per effettuare verniciature durabili è necessario di preparare il supporto accuratamente ed a regola d'arte. Eliminare con acqua colori a colla e colori calcarei, eliminare anche polvere, sporcizia ed intonaco difettoso. Verniciare caratteri su supporti chiari con pitture ad acqua, incolori.

Gli strati di einzA Vollton- und Abtönfarben sono molto elastici. I prodotti sono anche molto adatti per la messa in tinta di rivestimenti altamente elastici e espansibili a base di dispersioni ad acrilato, idrodiluibili.

Però l'aggiunta non dovrebbe superare il 10%. Fogli di PVC che contengono plastificanti non sono adatti come supporti.

IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

VOC-contenuto a seconda foglio II delle VOC-regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria c)

Wb: mass. 40 g/l secondo grado II (2010)

VOC-contenuto di einzA Vollton- und Abtönfarbe: <1 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 11/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.