

SCHEDA TECNICA N° 363



# Wandfarbe XL - 15 l

<b>Tipo di materiale</b>	Dispersione opaca, priva di solventi, su soffitti e pareti negli interni, resistente al lavaggio secondo DIN 53 778 WM
<b>Classificazione secondo DIN</b>	DIN 53 778, resistente al lavaggio. Classe di qualità WM
<b>DIN EN 13 300</b>	Resistenza all'abrasione umida: classe 3 Potere di copertura essiccata: classe 2 con 7 m <sup>2</sup> /l Grado di brillantezza: opaco
<b>Campo d'impiego</b>	Pittura per verniciature negli interni, resistente al lavaggio
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Densità</b>	circa 1,580
<b>Base di legante</b>	Dispersione sintetica
<b>Caratteristiche</b>	Priva di solventi secondo VdL - RL 01. Buone caratteristiche di lavorazione, permeabile al vapore acqueo, priva di formaldeide, applicabile a spruzzo airless.
<b>Resa</b>	160 ml/m <sup>2</sup> per mano a seconda del supporto
<b>Supporti</b>	Adatto a tutti gli intonaci vecchi e nuovi, solidi, puliti ed asciutti, a calcestruzzo di ogni tipo, calcestruzzo agevolato, muratura, piastre edili ed alle tappezzerie in fibre grezze.
<b>Preparazione del fondo</b>	Sono da preparare in particolar modo fondi molto assorbenti e poco solidi in superficie con una mano di fondo. Deve essere controllata l'aderenza di pitture vecchie. Strati d'idropitture intatte ed aderenti si possono ripinturare dopo averli puliti. La scelta del fondo fissativo più appropriato va fatta di volta in volta, in funzione delle condizioni del sottofondo. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.
<b>Composizione delle applicazioni</b>	<i>Superfici nuove e non verniciate:</i> Una mano intermedia diluita con acqua fino al 10%. Una mano di finitura non diluita.
<b>Tecnica di lavorazione</b>	L'applicazione si effettua a pennello, a rullo o a spruzzo airless. Applicazione a spruzzo airless: secondo il tipo di attrezzo in modo nondiluito o diluito con acqua fino al 10%. Misura d'ugello - alesaggio 0,43 - 0,63mm o 0,017" - 0,025". Filtro a 60 maglie.

(continua a pag. 2)

<b>Temperatura di lavorazione</b>	non sotto i +5 °C (aria ed oggetto)
<b>Messa in tinta</b>	con einzA Voll- und Abtönfarben.
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	subito dopo l'uso con acqua.
<b>Conservazione</b>	in ambiente fresco ma non gelido a confezione chiusa.
<b>Smaltimento</b>	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.
<b>Confezione</b>	15 l.
<b>Avvertenze</b>	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni !

**VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG**

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria a) - Wb: mass. 30 g/l secondo grado II (2010)

VOC-Contenuto di einzA Wandfarbe XL: < 30 g/l

**Avvisi di sicurezza e di pericolo**

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

**Edizione 09/2020;** Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.